

IL 615

9812

Vatnsbaserað NC-lakk
46100, 46106

IL 615 er vatnsbaserað glært lakk hannað til notkunar í iðnaði, m.a. í línulökkun á húsgögnum sem nota á innandyra. Lakkið hefur góða vætunareiginleika sem gefur djúpa og tæra áferð, jafnvel á dökkbæsaðan við.

Nota má IL 615 bæði sem grunn og topplakk.

Þegar vatnsbaserað lökk eru þurrkuð er alltaf mjög mikilvægt að hafa góð loftskipti í þurrkklefa.

Við iðnaðarlökkun, þar sem lakkið er þurrkað við hátt hitastig, ber að gæta þess að hitastig yfirborðs hafi fallið niður fyrir 30° áður en stafflað er.

Öryggisupplýsingar: Sjá öryggisblöð

Tækniupplýsingar yfir efni:

Vörunúmer	Litur	Bindiefni	Sigmál fyrir blöndun	Þurrefni	Eðlisþyngd	Glans	Leysiefni	Eldfimi
46100 46106		Alkyd NC	ca. 20"	ca. 35% af þyngd	ca.1,05	20-25	Vatn metoxi- propylacetat- butylether	

Blöndunarhlutföll:

Efni	Herðir	Þynnir	Sigmál við notkun	Líftími eftir blöndun
IL 615		Vatn	Sprautun 15-20 sek Sprautun airless 15-20 sek	

Þurrktími:

ATH: Hitastig má ekki fara niður fyrir 18°C

Hitastig	20°C	40°C	60°C	80°C	IRM	Magn á flöt
Þússanlegt	ca.1 klst	ca. 20 mín	ca. 15 mín		120-150 sek	ca 80 gr/m ²
Stafnanlegt	ca. 3 klst	ca. 1 klst	ca. 30 mín			

Þurrktími sá er hér er nefndur er háður því að aðstæður bjóði upp á að loftskipti séu næg til þess að uppleysir geti stígið með eðlilegum hætti.

Akzo Nobel Industrial Coatings AB, S-205 17 Malmö. Tel. +46 40 35 50 00 Fax +46 40 35 51 32
Innflytjandi: Hegas ehf Smiðjuvegur 1, 200 Kópavogur. Sími: 567-0010 Fax 5670032

Aðeins til iðnaðarnota. Upplýsingarnar eru aðeins ráðgefandi en ekki lagalega bindandi. Við áskiljum okkur rétt til að breyta upplýsingum án fyrirvara.
For industrial use only. The information is advisory and not legally binding. Our general sales terms are valid. We reserve the right to change the information without previous notice