

Aqua Allround 25

9803

46116

Aqua Allround 25 er vatnsbaserað glært lakk hannað til notkunar í aðnaðarframleiðslu, á húsgögnum sem nota á innan dyra. Það má nota í hvers kyns viðartegundir og jafnvel má nota það í rafdrægnissprautun (electrostatic).

Nota má Aqua Allround 25 bæði sem grunn og topplakk.

Þegar vatnsbaseruð lökk eru þurrkuð er alltaf mjög mikilvægt að hafa góð loftskipti í þurrkklefa.

Við viðarlökkun, þar sem lakkid er þurrkað við hátt hitastig, ber að gæta þess að hitastig yfirborðs hafi fallið niður fyrir 30° áður en stafað er.

Öryggisupplýsingar: Sjá öryggisblöð

Tækniupplýsingar yfir efni:

Vörunúmer	Litur	Bindiefni	Sigmál fyrir blöndun	Þurrefni	Eðlisþyngd	Glans	Leysiefni	Eldfimi
46116		Copolymer-þykkni	ca. 35"	ca. 36% af þyngd	ca.1,07	ca.20	Vatn Propylenglycolbutylether	

Blöndunarhlutföll:

Efni	Herðir	Þynnir	Sigmál við notkun	Líftími eftir blöndun
Aqua ELS 20		Vatn	Sprautun 25-40 sek Sprautun airless 25-60 sek	

Þurrktími:

ATH: Hitastig má ekki fara niður fyrir 18°C

Hitastig	20°C	40°C	60°C	80°C	IRM	Magn á flöt
Þússanlegt	ca. 30 mín	ca. 20 mín	ca. 15 mín		120-150 sek	ca 110 gr/m ²
Stafnanlegt	ca. 3 klst	ca. 1 klst	ca. 20 mín			

Þurrktími sá er hér er nefndur er háður því að aðstæður bjóði upp á að loftskipti séu næg til þess að uppleysir geti stigið með eðlilegum hætti.