

0004
472xx
Öryggisupplýsingar: Sjá öryggisblöð
Tækniupplýsingar yfir efni:

Vörunúmer	Stofn	Bindiefni	Sigmál fyrir blöndun	Þurrrefni	Eðlisþyngd	Glans	Leysiefni	Eldfimi
47200	00-bas	Alkyð og aminoharts	ca. 150 sek		1,11	ca. 40	Butylacetat Butanol	
47201	01-hvitt				1,26			
47203	03-hvitt				1,10			
47221	Yx 21				1,10			
47244	Rx 44				1,09			
47250	RX 50				1,09			
47257	Bx 57				1,11			
47285	Gx 85				1,11			

Blöndunarhlutföll:

Efni	Herðir	Þynnir	Sigmál við notkun	Líftími eftir blöndun
472xx 10 ltr	52822 1 ltr	62259-62112 eftir þörfum	Sprautun 25-30 sek Teppavél 25-40 sek	ca. 24 tímar

Þurrktími:

ATH: Hitastig má ekki fara niður fyrir 18°C

Hitastig	20°C	40°C	60°C	80°C	IRM	Magn á flöt
Stafnanlegt	ca 10 mín	ca. 2 klst	ca. 35 mín	10-15 mín	120-180"	ca 110 gr/m ²

Þurrktími sá er hér er nefndur er háður því að aðstæður bjóði upp á að loftskipti séu næg til þess að uppleysir geti stigið með eðlilegum hætti.