

IL-190

52189

0201

Glært, háglansandi, fyllingarmikið og vætandi sýruhert lakk. IL-190 hentar á flestar viðartegundir, sérstaklega vel á dökkar viðitegundir til að fá meiri dýpt.

Minna en 1% af þeim leysiefnum sem eru í IL-190 eftir blöndun eru lífræn leysiefni.

Einnig hentar IL-190 mjög vel til að auka glans á öðrum IL lökkum.

ATHUGASEMD: Sýruhert lökk geta valdið roðnun á t.d. beyki og rauðvið. Lakk sem hefur verið blandað skal ávallt geymt í upphaflegum umbúðum eða öðrum sýruheldum umbúðum.

Öryggisupplýsingar: Sjá öryggisblöð

Tækniupplýsingar yfir efni:

Vörunúmer	Litur	Bindiefni	Sigmál fyrir blöndun	Þurrefni	Eðlisþyngd	Glans	Leysiefni	Eldfimi
52189	Glær	Alkyð- og aminoharts	50	61% af vigt	1	90	Butylacetat Metoxipropylacetat	Mjög eldfimt

Blöndunarhlutföll:

Efni	Herðir	Þynnir	Sigmál við notkun	Líftími eftir blöndun
52189 10 ltr	52822 1 ltr	62112 1-2 ltr	25-30 sek	1 dagur

Þurrktími:

ATH: Hitastig má ekki fara niður fyrir 18°C

Hitastig	20°C	40°C	60°C	80°C	IRM	Magn á flöt
Þússanlegt	ca. 4 klst	ca. 2 klst	1 klst	30 mín		ca 110 gr/m ²
Stafnanlegt	ca. 3 klst	ca. 40 mín	15 mín		180-240 sek	

Þurrktími sá er hér er nefndur er háður því að aðstæður bjóði upp á að loftskipti séu næg til þess að uppleysir geti stigið með eðlilegum hætti.