

Traff 450

53440/50

9108

Traff 450 er sýruhert hálfmatt lakk sem er hannað fyrir notkun í iðnaði á húsgögn sem nota á innandyra.

Þeir grunnar sem notaðir eru undir Traff 450 er einkum IP 200 (54115) eða lita lausan grunn (Plasticolor).

Ef mikla fyllingu þarf í efnið sem sprauta á, er notað sparsl.

Minna en 1% af þeim leysiefnum sem Traff 450 inniheldur eftir blöndun (Traff 450/herðir/þynnir) eru líufræn leysiefni.

Öryggisupplýsingar: Sjá öryggisblöð

Vörulýsing:

| Vörunúmer | Litur | Bindiefni | Sigmál fyrir blöndun | Þurrefni | Eðlisþyngd | Glans | Leysiefni | Eldfimi |
|----------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|-------|------------------------|---------|
| 53440 53450 | 0502-Y Hvitt | Meðhöndlað alkýð og amínóresín | ca. 165 sek | ca. 77% af þyngd | ca. 1,31 ca. 1,31 | 35-40 | Bútýlasetat Bútanól | Eldfimt |

Blöndunarhlutföll:

| Efni | Herðir | Þynnir | Sigmál við notkun | Líftími eftir blöndun |
|----------------------|----------------|--------------------|--|-----------------------|
| Traff 450 10 ltr. | 52822 1 ltr | 62112 0,5-2 ltr | Hefðbundin sprautun 25-30 sek lökkun í teppavél 25-40 sek | ca. 24 tímar |

Þurrktími:

ATH: Hitastig má ekki fara niður fyrir 18°C

| Hitastig | 20°C | 40°C | 60°C | 80°C | IRM | Magn á flöt |
|-------------|---------|----------|--------|--------|-------------|--------------------------|
| Stafnanlegt | 16 klst | 2,5 klst | 45 mín | 15 mín | 120-180 sek | ca 110 gr/m ² |