

Plasticolor grunnur

58973

Plasticolor grunnur er RF er fljótþornandi sýruhertur grunnur, gegnsær með góðum þússunareiginleikum.

Plasticolor grunninum má sprauta á flötinn, bera á með vals eða keyra í teppavél. Mjög góðir þurrkunareiginleikar efnisins gera það að verkum að hægt er að nota það í framleiðslulínum sem hafa takmarkaðan þússkunarmöguleika.

Prófanir framkvæmdar af Dönsku Iðntæknistofnunni í Kaupmannahöfn, sýna að efnið uppfyllir kröfur E1 staðalsins um litla formaldehýðsútgufun.

Notkunnarsvið:

Plasticolor grunnur RF er notaður til að grunna gegnheilan við, krossvið, spónaplötur, MDF o.fl. fyrir húsgögn til nota innandyra.

Plasticolor grunnur RF má tóna með þeim lit sem sprauta á ofan á allt að 20% eða litapöstu l-tinter allt að 5%.

Öryggisupplýsingar: Sjá öryggisblöð

Tækniupplýsingar yfir efni:

Vörunúmer	Litur	Bindiefni	Sigmál fyrir blöndun	Þurrefni	Eðlisþyngd	Glan s	Leysiefni	Eldfimi
58973	litlaus			Ca. 57% eftir vigt.	ca.1,17	Matt	Butylacetat Xylen	Eldfimt

Blöndunarhlutföll:

Efni	Herðir	Þynnir	Sigmál við notkun	Líftími eftir blöndun
58973 10 ltr	52822 1 ltr	62112 0-3 ltr	Hefðbundin sprautun 20-30sek/DIN 4/20°C Airless sprautun 20-30 sek/DIN 4/20°C Teppavél 25-40 sek/DIN 4/20°C	3 dagar við 20°C

Þurrktími:

ATH: Hitastig má ekki fara niður fyrir 18°C

Hitastig	20°C	50°C	60°C	80°C	IRM	Magn á flöt
Snertiþurrt	10 mín.	6 mín		2 mín		Hámark 2x110 gr/m ² blaut filma.
Þússanlegt	1,5 klst	10 mín		6 mín		
Stafnanlegt	3 klst	20 mín		10 mín		

Tölur yfir þornun eru miðaðar við að 100gr. séu á fermetra, mælt þegar lakkið er blautt. Óráðlegt er að stafla stykkjum saman þegar hitastig yfirborðs er yfir 30°C.