

US-Grund

9701

61651

Öryggisupplýsingar: Sjá öryggisblöð

Tækniupplýsingar yfir efni:

Vöru-númer	Litur	Bindiefni	Sigmál fyrir blöndun	Þurrrefni	Eðlis-þyngd	Glans	Leysiefni	Eldfimi
61651	Hvítt		ca. 23 sek	ca. 60%	ca. 1,46	matt	Butylacetat Xylen	

Blöndunarhlutföll:

Efni	Herðir	Þynnir	Sigmál við notkun	Líftími eftir blöndun
61651 12 ltr	55916 5 ltr	62163	ca. 23 sek	ca. 8 tímar

Þurrktími:

ATH: Hitastig má ekki fara niður fyrir 18°C

Hitastig	20°C	40°C	60°C	80°C	IRM	Magn á flöt
Þússanlegt	ca. 16 klst	4-5 klst				ca 110 gr/m ²
Stafnanlegt	ca. 16 klst	4-5 klst				

Þurrktími sá er hér er nefndur er háður því að aðstæður bjóði upp á að loftskipti séu næg til þess að uppleysir geti stigið með eðlilegum hætti.